

FICHA TECNICA

COMODÍN

Código : 719 **Grupo: Pinturas Plásticas**

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, basada en copolímero acrílico estirenado.

PROPIEDADES

* Acabado mate absoluto.
* Rápido secado.
* Blancura azulada.
* Lavable, pasados 15 días.

USOS

Para decoración de interiores, especialmente paredes y techos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico-estirenado.	
Pigmentos	Dióxido de titanio y cargas minerales seleccionadas.	
Disolvente	Agua.	
Brillo	Mate.	
Color	Blanco azulado.	
Contenido en sólidos	42% en volumen.	65% en peso.
Densidad	1,64 kg/lt. aprox.	
Viscosidad	130 ± 3 K.U. a 20ºC	
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	20-30 minutos.	
Repintado	Pasadas 3 horas.	
Rendimiento teórico	6 - 8 m²/Litro por litro y capa.	
Espesor de película	125-165 micras húmedas. 50-70 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.	
Resistencia al frote húmedo	>1000 ciclos según norma DIN 53.778	

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5y 35ºC.	
Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.	
Útiles de Aplicación	<u>Brocha/rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	agua	agua
Dilución	0-5% en volumen	5-10% en volumen
Limpieza de útiles	Agua.	

SISTEMAS DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Albañilería	Aplicar una primera mano diluida al 15-20% con agua. La segunda mano diluir hasta 5% si es preciso.
Hierro / Acero	Imprimar con Minio de Plomo (Electrolítico), Imprimación Antioxidante Blanca o Procofer Imprimación Antioxidante.
Madera / Yeso	Imprimar con Selladora Universal.
Yeso "muerto" o Pulverulento	Fijar con Procofix (rebajado con agua).

Acabado Aplicar una o dos manos de Comodín de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Comodín.
Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimar previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores.
En superficies interiores con temple o en mal estado aplicar, previamente, una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES En superficies susceptibles de formación de mohos, recomendamos añadir Dique Aditivo Antimoho.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.